






















Produkteigenschaften			
Format [mm]	570 x 95 x 13	1882*x 190 x 15	2200 x 185 x 15
Nutzschicht	ca. 3,6 mm	ca. 4,0 mm	ca. 3,6 mm
Verpackung	16 Elemente	8 Elemente	8 Elemente
Paket: m²/kg	0,866 / 4,32	2,861 / 23,464	3,256 / 26,048
Palette:	36 Pakete	32 Pakete	32 Pakete
m²/kg	31,176 / 155,52	91,546 / 750,848	104,192 / 833,536
*Andere Formate und eine Kurzlänge pro Paket möglich			
Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)	25 Jahre (Privater Bereich)	Hinweise	-Technische Änderungen vorbehalten -Reinigung und Pflege siehe Anleitung

Produktkennzeichnungen	Toleranzen (EN 13489)	
          	Zulässige Längenabweichung (± 0,1 %)	± 0,05 %
	Zulässige Breitabweichung (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
	Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
	Längskrümmung entlang des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
	Querkrümmung über die Breite (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
	Oberflächenbündigkeit (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
	Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung (5-9%)	6 – 8 %

Klassifizierung Produkteigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN ISO 16581	Keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeigneter Verlegeunterlage und Dampfbremse.	EN ISO 10456	Stärke: 13mm 0,087 m ² K/W Stärke: 15mm 0,100 m ² K/W
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Trittschall	ISO 717-2	Stärke: 13mm - (nur vollflächige Verklebung zulässig) Stärke: 15mm 18 dB (auf Akustik-Protect 100)
	Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38	

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
	Gleitreibung	EN 13893	Naturöl plus μ ≥ 0,49
		CEN/TS 15676	Lack μ ≥ 0,47
	Brandverhalten bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	29 SRT (SRV nass)
	Brandverhalten bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	51 SRT (SRV trocken)
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Grad 5 außer Ammoniaklösung Grad 2
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	Grad 5
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	n.n. Kennwert 0
			R10 R 9

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA TDS Parkett Selected DE 20220301
Datum:	01.05.2013	Aktuellste Version siehe:	https://parador.de/services/downloads/parkett
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.03.2022

Freie Sortierung nach EN 13489				
Sortiment:	Selected			
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht			
Format:	570x95x13mm	1882x190x15mm	2200x185x15mm	
Holzart:	Eiche			
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Quercus spp. / QCXE	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-TT3-EI	ER-TT8-EI	ER-LH-EI	ER-LH-EI
	Version 3 2014	Version 4 2015	Version 4 2021	Version 10 2019
	A3	N8	N3	N6
Sortierung:	Living	Classic	Natur	Rustikal
Gesunder Splint	zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 30 mm	zulässig	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 80 mm
Durchfalläste	zulässig: bis 10 mm	zulässig	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 60 mm
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig: Katzenpfoten
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig: bis 1x100 mm	zulässig	zulässig	zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-	-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Blitzrisse	zulässig	zulässig	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig: Sternrisse in Ästen
Faserneigung	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium
Gesunder Kern	-	zulässig	nicht zulässig: Kernröhre	zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: alle Farben	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede
Weißstreifigkeit	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile				
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.				
Bemerkung				
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächste niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.				

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Selected_Anhang_DE_20220301	
Datum:	01.03.2013	Aktualisierung:	https://parador.de/services/downloads/parkett	
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.03.2022	Seite 1 von 1